

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

CX 5

Osnova: kombinacija cementa i mineralnog punjenja (nizak sadržaj hroma prema TRGS 613) GISCODE ZP1

Gustoća praha: 1,32 kg/dm³

Vrijeme primjene: oko 4 minuta

Temperatura primjene: +5°C do +30 °C

Odnos miješanja: oko 0,3l vode na 1kg

Pritisna čvrstoća (DIN 18 555):

nakon 6 sati ≥ 10 N/mm²

nakon 24 sata ≥ 14 N/mm²

nakon 28 dana ≥ 40 N/mm²

Zatezna čvrstoća savijanja (DIN 18 555):

nakon 6 sati $\geq 2,0$ N/mm²

nakon 24 sati $\geq 2,5$ N/mm²

nakon 28 dana $\geq 5,0$ N/mm²

Potrošnja: oko 1,6 kg/l zapremine pukotine

Pakiranje: vreća 5kg

CT 10

Osnova: silikonska emulzija

Boja: mliječno-bijela, nakon sušenja daje efekat laka a bijela boja nestaje

Gustina : oko 1,0 kg/dm³

Temperatura primjene: +5°C do +25°C

Otpornost na kišu: nakon oko 2 do 6 h. (u zavisnosti od vremenskih prilika)

Efikasnost: pun efekat nakon 14 dana za period od oko 1 do 2 godine (u zavisnosti od količine primijenjenog CT 10, porozne površine i uslova eksploatacije)

Koeficijent apsorpcije: ispod 0,5 kg/m² h1/2

Otpornost na difuziju vodene pare: 0 (nemjerljivo)

Mogućnost primjene na sloj: nakon oko 6 mjeseci

Potrošnja: oko 200 ml/m²

Pakiranje: plastični kanister 1l

Ceresit

ZA BRZE POPRAVKE

Ceresit HIDROIZOLACIJA

CX 5

Brzovezujući cement

CT 99

Sredstvo za uklanjanje
plijesni i gljivica

CT 10

Vodoodbojno sredstvo
za upijajuće podloge



Kvalitet za profesionalce

Henkel BH d.o.o

Trg Solidarnosti 2a, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 778 700

www.ceresit.ba

CX 5

Brzovezujući cement

KARAKTERISTIKE

- brzovezujući
- vodootporan
- bez hloriga
- ne puca
- otporan na mraz



PRIMJENA

Za brzo ankerisanje i fiksiranje čeličnih i plastičnih komponenti u zidarskim radovima i betonu. Za zatvaranje pukotina, rupa itd. Za fiksiranje umetnutih dijelova. Za fugiranje malih šupljina do 20 mm širine. Dodajte CX 5 u čistu, bistru vodu i miješajte dok grudvice potpuno ne nestanu. Odnos miješanja je (u zapreminskim dijelovima):

Plastična konzistencija:

3 dijela CX 5 na 1 dio vode

Tečna konzistencija:

2 dijela CX 5 na 1 dio vode

Kada se radi na velikim površinama, CX 5 se može pomiješati sa čistim, kvarcnim pijeskom različite veličine zrna u odnosu 1 : 1 radi ekonomičnosti upotrebe.

Zamiješani cement nanijeti u toku predviđenog vremena za nanošenje (oko 4 minuta) – nemojte predugo miješati.

CT 99

Sredstvo za uklanjanje plijesni i gljivica

KARAKTERISTIKE

- jednostavan za upotrebu
- ne sadrži teške metale
- može se bojiti
- eliminira plijesan na fasadama i unutrašnjim zidovima



CT 10

Vodoodbojno sredstvo za upijajuće podloge

KARAKTERISTIKE

- zaptiva spojeve
- štiti od pojave plijesni i gljivica
- štiti porozne slojeve
- za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- brzo sušenje 2-6h



PRIMJENA

Sadržaj pakiranja bi trebalo dobro protresti prije upotrebe. Prosuti materijal na tlo i primijeniti ga uz pomoć gumene mistrije ili kratkog valjka. Sačekati 5 minuta, ukloniti višak materijala i obrisati površinu vlažnom krpom. U slučaju impregnacije spojeva, nanijeti materijal četkom. Obično je dovoljno jedno nanošenje. Alati i svježa boja bi se trebali oprati vodom. Osušen materijal se može ukloniti rastvaračem.

