

CX 5

Brzovezujući cement

Montažni cement za brzo ankerisanje i fiksiranje

KARAKTERISTIKE

- ▶ Brzovezujući
- ▶ Voodootporan
- ▶ Bez hlorida
- ▶ Ne puca
- ▶ Otporan na mraz

PODRUČJE PRIMENE

Za brzo ankerisanje i fiksiranje čeličnih i plastičnih komponenti u zidarskim radovima i betonu. Za zatvaranje pukotina, rupa itd. Za fiksiranje umetnutih delova. Za fugovanje malih šupljina do 20 mm širine.

PRIPREMA POVRŠINE

CX 5 se koristi za sve vrste fiksiranja i ankerisanja u betonu, cementno vezanim malterima, zidarskim radovima i estrihu. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, čista, i bez supstanci koje mogu da umanje prijanjanje.

Temeljno navlažite podlogu, a vodite računa da se voda ne nakupl na površini.

PRIMENA

Dodajte CX 5 u čistu, bistru vodu i mešajte dok grudvice potpuno ne nestanu. Odnos mešanja je (u zapreminskim delovima):

Plastična konzistencija:

3 dela CX 5 na 1 deo vode

Tečna konzistencija:

2 dela CX 5 na 1 deo vode

Kada se radi na velikim površinama, CX 5 se može pomešati sa čistim, kvarcnim peskom različite veličine zrna u odnosu 1 : 1 radi ekonomičnosti upotrebe.

Zamešani cement naneti u toku predviđenog vremena za nanošenje (oko 4 minuta) – nemojte predugo mešati.



NAPOMENA

CX 5 se treba upotrebljavati samo pri temperaturama od +5°C do +30°C. Ako je neophodno, preduzmite odgovarajuće kontramere, npr, koristite toplu vodu za mešanje pri niskim spoljašnjim temperaturama. U ekstremnim uslovima, cement se treba skladištiti na odgovarajućim temperaturama.

Nemojte mešati sa ostalim materijalima, aditivima ili vezivima. Ako se dodaje kvarcni pesak, osobine cementa se mogu izmeniti, a njegova čvrstina može biti umanjena. CX 5 sadrži cement i reaguje sa vodom, pri čemu nastaje alkalni rastvor. Dakle, zaštitite oči i kožu.

Ukoliko dođe do kontakta, isperite dobro vodom. U slučaju kontakta sa očima treba odmah potražiti savet lekara.

Upotrebite ostale Ceresit proizvode za posebne tipove poslova koji nisu navedeni u tekstu iznad.

SKLADIŠTENJE

Oko 12 meseci ako se čuva čvrsto zatvoreno na hladnom i suvom mestu. Sadržaj otvorenog pakovanja upotrebiti u najkraćem roku.

PAKOVANJE

Džak 5kg.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Osnova:	kombinacija cementa i mineralnog punjenja (nizak sadržaj hroma prema TRGS 613) GISCODE ZP1
Gustina praha:	1,32 kg/dm ³
Vreme primene:	oko 4 minuta
Temperatura primene:	+5°C do +30°C
Odnos mešanja:	oko 0,3l vode na 1kg
Pritisna čvrstoća (DIN 18 555):	nakon 6 sati ≥ 10 N/mm ² nakon 24 sata ≥ 14 N/mm ² nakon 28 dana ≥ 40 N/mm ²
Zatezna čvrstoća savijanja (DIN 18 555):	nakon 6 sati $\geq 2,0$ N/mm ² nakon 24 sati $\geq 2,5$ N/mm ² nakon 28 dana $\geq 5,0$ N/mm ²
Potrošnja:	oko 1,6 kg/l zapremine pukotine



Kvalitet za profesionalce